

SMC
Cont.
Group:

AN=14 TAN=281

07 December 2022 08:47

6000

Common Group:

Sample No
[6063-113-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.2156	.00575	.42021	.47154	.00558	.14859	.04074
N=2	6.3372	.00586	.43486	.48566	.00562	.15477	.04109
N=3	6.1589	.00608	.42253	.48364	.00562	.15312	.04153
N=4	6.5259	.00497	.41763	.47853	.00561	.14845	.04046
Ave.	6.3094	.00566R	.42381	.47984	.00561	.15123	.04095

	Cr	Ti
N=1	.00118	.01281
N=2	.00116	.01172
N=3	.00150	.01392
N=4	.00092	.01214
Ave.	.00119R	.01265R