

SMC
Cont.
Group:

AN=9 TAN=280

24 July 2023 11:11

6000

Common Group:

Sample No
[6063-209-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.4586	.01718	.39947	.48938	.00538	.15875	.04060
N=2	6.3390	.01794	.40465	.49281	.00547	.16336	.04145
N=3	6.1408	.01806	.39906	.48937	.00551	.16155	.04126
N=4	5.9105	.01740	.39546	.47902	.00529	.15304	.03896
Ave.	6.2122	.01764	.39966	.48765	.00541	.15918	.04057

	Cr	Ti
N=1	.00713	.01175
N=2	.00753	.01212
N=3	.00743	.01212
N=4	.00678	.01336
Ave.	.00722R	.01234R