

SMC
Cont.
Group:

AN=12 TAN=101

12 July 2023 10:53

6000

Common Group:

Sample No
[6063-201-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.7959	.01463	.39887	.47159	.00540	.14248	.03918
N=2	5.9132	.01499	.40850	.47418	.00541	.14556	.03912
N=3	6.0647	.01368	.39145	.46766	.00531	.13909	.03849
N=4	6.3059	.01449	.41279	.48113	.00541	.14461	.03908
Ave.	6.0199	.01445	.40290	.47364	.00538	.14294	.03897

	Cr	Ti
N=1	.00810	.01117
N=2	.00778	.01023
N=3	.00778	.01151
N=4	.00767	.01181
Ave.	.00783	.01118R