

SMC
Cont.
Group:

AN=27 TAN=169

09 March 2023 09:40

6000

Common Group:

Sample No

[

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.4917	.29115	.71066	.99900	.00535	.17711	.04150
N=2	6.7840	.30055	.73924	1.0345	.00544	.18459	.04150
N=3	5.4099	.29449	.71205	.99546	.00558	.18471	.04400
N=4	6.1498	.30428	.74185	1.0363	.00544	.18832	.04271
Ave.	6.2089R	.29762	.72595	1.0163	.00545	.18368	.04243

	Cr	Ti
N=1	.07706	.01404
N=2	.07594	.01332
N=3	.07844	.01374
N=4	.07647	.01286
Ave.	.07698	.01349