

SMC  
Cont.  
Group:

AN=4 TAN=54

14 December 2022 08:50

6000

Common Group:

Sample No

[

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.9880	.27129	.68482	.94937	.00582	.19077	.02563
N=2	5.9135	.26959	.67351	.94286	.00579	.19190	.02560
N=3	5.7878	.27264	.67949	.95314	.00588	.19362	.02586
N=4	6.0958	.26506	.66155	.94223	.00594	.18625	.02597
Ave.	5.9463	.26964	.67484	.94690	.00586	.19063	.02577

	Cr	Ti
N=1	.10295	.01819
N=2	.10269	.01940
N=3	.10301	.02057
N=4	.10388	.02005
Ave.	.10313	.01955R