

SMC
Cont.
Group:

AN=20 TAN=81

13 February 2023 08:37

6000

Common Group:

Sample No
[6063-130-1]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.4366	.00483	.30928	.35360	.00536	.14499	.02444
N=2	5.2585	.00585	.32910	.36496	.00546	.15893	.02496
N=3	5.6545	.00461	.32435	.36229	.00535	.15243	.02343
N=4	5.8702	.00354	.31614	.35843	.00536	.14877	.02284
Ave.	5.5549R	.00471R	.31972	.35982	.00538	.15128	.02392

	Cr	Ti
N=1	.00205	.01229
N=2	.00231	.01235
N=3	.00143	.01141
N=4	.00112	.01129
Ave.	.00173R	.01183