

SMC
Cont.
Group:

AN=5 TAN=104

14 February 2023 08:36

6000

Common Group:

Sample No
[02-14-23-131-1]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.4243	.00376	.32391	.36695	.00541	.14056	.02630
N=2	6.0066	.00254	.31140	.35584	.00532	.13265	.02520
N=3	6.0619	.00303	.31477	.36070	.00524	.13414	.02556
N=4	6.2492	.00202	.31214	.35869	.00515	.14129	.02516
Ave.	5.9355R	.00284R	.31555	.36054	.00528	.13716	.02555

	Cr	Ti
N=1	.00091	.01312
N=2	.00050	.01311
N=3	.00070	.01389
N=4	.00038	.01351
Ave.	.00062R	.01341