

SMC
Cont.
Group:

AN=14 TAN=98

06 March 2023 09:57

6000

Common Group:

Sample No
[6061-145-2]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.2578	.28218	.69929	1.0074	.00529	.16936	.04578
N=2	6.3894	.28861	.70931	1.0193	.00531	.17225	.04575
N=3	6.2928	.28181	.69211	.99692	.00527	.16950	.04555
N=4	6.1872	.29679	.73071	1.0482	.00533	.17976	.04602
Ave.	6.2818	.28735	.70786	1.0180	.00530	.17272	.04578

	Cr	Ti
N=1	.10606	.01425
N=2	.10599	.01422
N=3	.10684	.01626
N=4	.10405	.01195
Ave.	.10573	.01417R