

SMC
Cont.
Group:

AN=6 TAN=252

24 February 2023 08:38

6000

Common Group:

Sample No
[6063-140-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.9691	.00428	.31797	.35169	.00524	.14906	.02681
N=2	6.1635	.00270	.31124	.35338	.00520	.14412	.02584
N=3	5.9513	.00378	.32392	.35768	.00527	.15089	.02626
N=4	5.6808	.00449	.31352	.35957	.00533	.14445	.02662
Ave.	5.9412	.00381R	.31666	.35558	.00526	.14713	.02638

	Cr	Ti
N=1	.00110	.01396
N=2	.00065	.01220
N=3	.00094	.01248
N=4	.00122	.01320
Ave.	.00098R	.01296R