

SMC  
Cont.  
Group:

AN=16 TAN=122

07 March 2023 09:41

6000

Common Group:

Sample No  
[ 6061-146-2 ]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.9102	.26554	.65534	.99785	.00545	.16581	.04011
N=2	6.1853	.25327	.62531	.97004	.00531	.15698	.03958
N=3	6.1912	.27035	.65839	.99547	.00549	.16882	.04090
N=4	6.2896	.26179	.64624	.99302	.00551	.16662	.04076
Ave.	6.1441	.26274	.64632	.98910	.00544	.16456	.04034

	Cr	Ti
N=1	.08221	.01458
N=2	.08333	.01599
N=3	.08273	.01475
N=4	.08264	.01472
Ave.	.08273	.01501