

SMC
Cont.
Group:

AN=7 TAN=313

26 July 2023 10:12

6000

Common Group:

Sample No
[6063-211-1

]

| | Al | Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn |
|------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| N=1 | 5.3215 | .00662 | .29799 | .36655 | .00535 | .13541 | .02664 |
| N=2 | 5.7599 | .00590 | .30332 | .36987 | .00530 | .13662 | .02645 |
| N=3 | 5.1705 | .00676 | .30590 | .37626 | .00533 | .14090 | .02651 |
| N=4 | 5.2904 | .00764 | .30813 | .37207 | .00549 | .13762 | .02719 |
| Ave. | 5.3856R | .00673R | .30383 | .37119 | .00537 | .13764 | .02670 |

| | Cr | Ti |
|------|---------|---------|
| N=1 | .00278 | .01225 |
| N=2 | .00237 | .01132 |
| N=3 | .00273 | .01377 |
| N=4 | .00296 | .01370 |
| Ave. | .00271R | .01276R |