

SMC  
Cont.  
Group:

AN=12 TAN=190

26 May 2023 09:23

6000

Common Group:

Sample No  
[ 6061-175-2 ]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.8347	.27501	.71673	.95054	.00584	.20220	.02572
N=2	5.9599	.28962	.75416	.98724	.00590	.21270	.02582
N=3	5.7169	.29396	.77175	.99396	.00589	.21342	.02568
N=4	6.0469	.27744	.72492	.96746	.00583	.20354	.02521
Ave.	5.8896	.28401	.74189	.97480	.00586	.20796	.02561

	Cr	Ti
N=1	.13404	.01603
N=2	.13338	.01547
N=3	.13346	.01550
N=4	.13371	.01619
Ave.	.13365	.01580