

SMC  
Cont.  
Group:

AN=7 TAN=48

02 March 2023 08:35

6000

Common Group:

Sample No  
[ 6063-143-1 ]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.1792	.00514	.38250	.41553	.00553	.17445	.03082
N=2	5.3372	.00434	.38356	.41555	.00544	.17498	.02957
N=3	5.6332	.00287	.36732	.41029	.00533	.16427	.02819
N=4	5.9023	.00311	.36414	.40675	.00532	.15830	.02791
Ave.	5.5130R	.00387R	.37438	.41203	.00540	.16800	.02912

	Cr	Ti
N=1	.00219	.01239
N=2	.00148	.01187
N=3	.00107	.01191
N=4	.00091	.01123
Ave.	.00141R	.01185