

SMC
Cont.
Group:

AN=10 TAN=46

04 August 2023 10:59

6000

Common Group:

Sample No
[6063-218-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.5921	.01891	.40828	.48185	.00547	.15645	.03809
N=2	5.6311	.01864	.40578	.47900	.00543	.16036	.03828
N=3	5.8855	.01975	.43298	.50298	.00553	.16479	.03863
N=4	5.9992	.01931	.42564	.49331	.00554	.16182	.03859
Ave.	5.7770	.01915	.41817	.48928	.00549	.16085	.03840

	Cr	Ti
N=1	.00633	.01137
N=2	.00629	.01160
N=3	.00619	.01101
N=4	.00619	.01178
Ave.	.00625	.01144