

SMC  
Cont.  
Group:

AN=8 TAN=72

03 March 2023 08:39

6000

Common Group:

Sample No  
[ 6063-143-2 ]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.4315	.00324	.31602	.35989	.00528	.15652	.02866
N=2	5.7425	.00300	.34560	.38874	.00533	.16477	.02866
N=3	5.7442	.00200	.32146	.36819	.00521	.15439	.02742
N=4	5.6455	.00257	.33715	.38191	.00529	.15476	.02774
Ave.	5.6409	.00270R	.33006	.37468	.00527	.15761	.02812

	Cr	Ti
N=1	.00133	.01565
N=2	.00111	.01232
N=3	.00093	.01401
N=4	.00081	.01229
Ave.	.00104R	.01357R