

SMC
Cont.
Group:

AN=16 TAN=132

30 November 2022 09:37

6000

Common Group:

Sample No
[6063-107-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.0915	.00386	.42331	.46336	.00562	.15618	.03754
N=2	6.9645	.00470	.43248	.47892	.00554	.16216	.03867
N=3	6.9650	.00444	.43398	.48519	.00557	.15856	.03831
N=4	6.8520	.00522	.44012	.48840	.00565	.16253	.03905
Ave.	6.9682	.00455R	.43247	.47897	.00560	.15986	.03839

	Cr	Ti
N=1	.00067	.01088
N=2	.00095	.01058
N=3	.00078	.01039
N=4	.00102	.01006
Ave.	.00086R	.01048