

SMC
Cont.
Group:

AN=29 TAN=119

28 June 2023 10:42

6000

Common Group:

Sample No
[6061-197-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.6581	.26323	.67665	.95382	.00571	.19262	.07594
N=2	6.1931	.27218	.70451	.95693	.00548	.19941	.07648
N=3	5.9373	.26964	.69750	.95694	.00548	.19666	.07628
N=4	6.0541	.27546	.70947	.96237	.00547	.19915	.07680
Ave.	5.9606	.27013	.69703	.95752	.00554	.19696	.07638

	Cr	Ti
N=1	.13610	.01539
N=2	.13697	.01552
N=3	.13662	.01604
N=4	.13695	.01534
Ave.	.13666	.01557