

SMC  
Cont.  
Group:

AN=11 TAN=168

02 December 2022 09:02

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-109-2

]

|      | Al     | Cu      | Si     | Mg     | Zn     | Fe     | Mn     |
|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| N=1  | 6.1885 | .00395  | .40023 | .45376 | .00540 | .14442 | .03955 |
| N=2  | 6.1447 | .00423  | .40235 | .46245 | .00542 | .14708 | .03951 |
| N=3  | 6.7009 | .00333  | .40094 | .46169 | .00539 | .14535 | .03890 |
| N=4  | 6.2410 | .00408  | .40295 | .46795 | .00542 | .14700 | .03940 |
| Ave. | 6.3188 | .00390R | .40162 | .46146 | .00541 | .14596 | .03934 |

|      | Cr      | Ti     |
|------|---------|--------|
| N=1  | .00123  | .01310 |
| N=2  | .00125  | .01290 |
| N=3  | .00096  | .01275 |
| N=4  | .00120  | .01338 |
| Ave. | .00116R | .01303 |