

SMC  
Cont.  
Group:

AN=15 TAN=489

20 June 2023 11:15

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-191-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.7617	.01506	.39311	.46854	.00553	.16792	.03975
N=2	5.9224	.01488	.39774	.48230	.00541	.16814	.03984
N=3	5.7663	.01485	.39682	.48142	.00539	.17167	.04016
N=4	5.8475	.01459	.37860	.46758	.00534	.16313	.03954
Ave.	5.8245	.01485	.39157	.47496	.00542	.16771	.03983

	Cr	Ti
N=1	.00670	.01601
N=2	.00653	.01535
N=3	.00667	.01485
N=4	.00676	.01621
Ave.	.00667	.01560