

SMC
Cont.
Group:

AN=16 TAN=80

07 August 2023 11:05

6000

Common Group:

Sample No
[6063-220-2

]

	Al	Cl	S	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.6454	.01696	.43377	.47821	.00561	.16073	.03996
N=2	5.7513	.01687	.41892	.48069	.00561	.15063	.03905
N=3	5.8229	.01640	.41784	.48731	.00563	.15391	.03929
N=4	5.5903	.01539	.40352	.46845	.00554	.14676	.03835
Ave.	5.7025	.01640	.41852	.47867	.00560	.15301	.03916

	Cr	Ti
N=1	.00732	.01249
N=2	.00641	.01186
N=3	.00643	.01243
N=4	.00652	.01481
Ave.	.00667R	.01290R