

SMC
Cont.
Group:

AN=4 TAN=380

08 June 2023 15:10

6000

Common Group:

Sample No

[TEST 6061-SAMPLE 01

] Extrusion date: 06/06/2023 Product: APTE00-96000152-D Bundle :153 Lot: E2J5901A

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.0062	.22650	.61329	.93053	.00582	.17227	.06795
N=2	5.4044	.21835	.59214	.94656	.00583	.16562	.06674
N=3	5.5531	.22707	.61297	.95087	.00575	.17827	.06837
N=4	5.7183	.22452	.60661	.95528	.00567	.17345	.06682
Ave.	5.4205R	.22411	.60625	.94581	.00577	.17240	.06747

	Cr	Ti
N=1	.17700	.02385
N=2	.17463	.02257
N=3	.17473	.02390
N=4	.17299	.02336
Ave.	.17484	.02342