

SMC
Cont.
Group:

AN=4 TAN=233

05 December 2022 10:29

6000

Common Group:

Sample No
[6063-111-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	7.0785	.00654	.39716	.47454	.00541	.15107	.03917
N=2	7.0405	.00673	.41230	.48760	.00536	.15746	.03947
N=3	7.0008	.00622	.39582	.47953	.00530	.14887	.03910
N=4	6.9079	.00635	.39582	.47750	.00531	.15088	.03902
Ave.	7.0069	.00646	.40028	.47979	.00534	.15207	.03919

	Cr	Ti
N=1	.00086	.01157
N=2	.00088	.01150
N=3	.00084	.01127
N=4	.00092	.01155
Ave.	.00088	.01147