

SMC  
Cont.  
Group:

AN=7 TAN=96

12 July 2023 10:14

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-201-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.9326	.01026	.29902	.35161	.00541	.13753	.02788
N=2	6.1158	.01091	.31810	.36546	.00539	.14803	.02761
N=3	6.0703	.00923	.29667	.35391	.00528	.13566	.02677
N=4	5.7011	.01029	.30432	.36236	.00541	.14170	.02761
Ave.	5.9550	.01017R	.30453	.35833	.00537	.14073	.02747

	Cr	Ti
N=1	.00383	.01120
N=2	.00368	.00973
N=3	.00360	.01060
N=4	.00391	.01077
Ave.	.00375	.01058R