

SMC  
Cont.  
Group:

AN=6 TAN=327

27 July 2023 10:17

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-212-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	4.9943	.00983	.34181	.40123	.00556	.15241	.03028
N=2	5.1684	.00954	.34195	.39930	.00550	.15046	.02890
N=3	5.5293	.00908	.35485	.40681	.00543	.15596	.02784
N=4	5.6047	.00887	.33127	.39164	.00540	.14181	.02795
Ave.	5.3242R	.00933R	.34247	.39975	.00547	.15016	.02874

	Cr	Ti
N=1	.00376	.01290
N=2	.00334	.01324
N=3	.00287	.01153
N=4	.00286	.01251
Ave.	.00321R	.01255R