

SMC  
Cont.  
Group:

AN=8 TAN=201

21 February 2023 08:40

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-137-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.6092	.00464	.35055	.37160	.00548	.16155	.02658
N=2	5.6179	.00433	.34660	.37048	.00545	.16092	.02617
N=3	6.3810	.00275	.33338	.36328	.00533	.15033	.02483
N=4	6.3241	.00256	.32640	.36476	.00530	.14442	.02493
Ave.	5.9830R	.00357R	.33923	.36753	.00539	.15431R	.02563

	Cr	Ti
N=1	.00100	.01294
N=2	.00084	.01146
N=3	.00028	.01177
N=4	.00019	.01078
Ave.	.00058R	.01174R