

SMC  
Cont.  
Group:

AN=5 TAN=162

02 December 2022 08:29

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-109-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.6779	.00544	.26664	.29946	.00553	.14332	.02735
N=2	6.7788	.00359	.27991	.30270	.00544	.14241	.02554
N=3	6.8354	.00359	.28209	.30425	.00544	.14326	.02549
N=4	4.7172	.00583	.28898	.29341	.00551	.15155	.02664
Ave.	6.0023R	.00461R	.27940	.29995	.00548	.14514	.02625

	Cr	Ti
N=1	.00218	.01564
N=2	.00099	.01319
N=3	.00088	.01311
N=4	.00205	.01564
Ave.	.00153R	.01439R