

SMC  
Cont.  
Group:

AN=14 TAN=242

31 May 2023 09:22

6000

Common Group:

Sample No  
[ 6061-177-2 ]

|      | Al     | Cu     | Si     | Mg     | Zn     | Fe     | Mn     |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| N=1  | 5.9693 | .01852 | .44293 | .48933 | .00560 | .16999 | .04020 |
| N=2  | 6.1501 | .01736 | .41339 | .46023 | .00548 | .15989 | .03920 |
| N=3  | 5.9587 | .01893 | .44806 | .48875 | .00562 | .17219 | .03972 |
| N=4  | 5.9443 | .01785 | .41679 | .46916 | .00558 | .15802 | .03949 |
| Ave. | 6.0056 | .01817 | .43029 | .47687 | .00557 | .16502 | .03965 |

|      | Cr     | Ti      |
|------|--------|---------|
| N=1  | .00507 | .00986  |
| N=2  | .00525 | .01318  |
| N=3  | .00505 | .01090  |
| N=4  | .00536 | .01298  |
| Ave. | .00518 | .01173R |