

SMC
Cont.
Group:

AN=11 TAN=43

08 February 2023 09:16

6000

Common Group:

Sample No
[6063-128-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.1541	.00611	.39029	.45126	.00534	.14281	.03667
N=2	5.9812	.00550	.38503	.45016	.00527	.13990	.03602
N=3	6.3066	.00504	.39016	.45423	.00528	.14504	.03609
N=4	6.1679	.00490	.38326	.45086	.00525	.13959	.03587
Ave.	5.9025R	.00539R	.38719	.45163	.00528	.14183	.03616

	Cr	Ti
N=1	.00139	.01091
N=2	.00109	.01037
N=3	.00090	.01023
N=4	.00093	.01031
Ave.	.00108R	.01046