

SMC
Cont.
Group:

AN=5 TAN=260

06 December 2022 15:29

6000

Common Group:

Sample No
[6063-112-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.8475	.23646	.61790	.91930	.00556	.16296	.03691
N=2	5.9342	.23151	.60992	.92521	.00556	.16121	.03742
N=3	6.4437	.23156	.60839	.93086	.00573	.16095	.03611
N=4	6.4956	.22744	.60101	.93373	.00547	.15749	.03629
Ave.	6.1802R	.23174	.60931	.92727	.00558	.16065	.03668

	Cr	Ti
N=1	.18541	.02396
N=2	.18521	.02390
N=3	.18246	.02330
N=4	.18260	.02303
Ave.	.18392	.02355