

SMC
Cont.
Group:

AN=18 TAN=253

06 December 2022 08:52

6000

Common Group:

Sample No
[6063-112-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.4420	.00392	.40399	.47392	.00554	.14988	.03924
N=2	6.3722	.00409	.40860	.47967	.00565	.15036	.03954
N=3	6.2414	.00351	.40325	.48333	.00554	.14610	.03937
N=4	6.3343	.00401	.39745	.47488	.00556	.14600	.03961
Ave.	6.3475	.00388R	.40332	.47795	.00557	.14809	.03944

	Cr	Ti
N=1	.00066	.01174
N=2	.00075	.01134
N=3	.00074	.01127
N=4	.00079	.01129
Ave.	.00074R	.01141