

SMC
Cont.
Group:

AN=32 TAN=32

03 August 2023 11:00

6000

Common Group:

Sample No
[6063-217-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.7564	.01950	.42998	.50350	.00560	.16464	.04071
N=2	5.7927	.01927	.42410	.49801	.00552	.16493	.04070
N=3	5.9508	.01920	.42500	.49382	.00554	.16716	.04008
N=4	5.9693	.01995	.42685	.49924	.00549	.16621	.03981
Ave.	5.8673	.01948	.42648	.49864	.00554	.16574	.04032

	Cr	Ti
N=1	.00849	.00806
N=2	.00841	.00877
N=3	.00778	.00816
N=4	.00823	.00905
Ave.	.00823	.00851R