

SMC
Cont.
Group:

AN=15 TAN=74

26 June 2023 12:59

6000

Common Group:

Sample No

[

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.4728	.01330	.42160	.47509	.00538	.15953	.04114
N=2	5.5787	.01195	.40767	.47426	.00531	.15693	.04069
N=3	5.8293	.01325	.41810	.48182	.00543	.15977	.04126
N=4	6.1279	.01226	.40753	.47558	.00540	.15335	.04029
Ave.	5.7522R	.01269R	.41372	.47669	.00538	.15740	.04085

	Cr	Ti
N=1	.00666	.01345
N=2	.00652	.01347
N=3	.00645	.01216
N=4	.00613	.01359
Ave.	.00644	.01317R