

SMC
Cont.
Group:

AN=5 TAN=54

09 February 2023 08:47

6000

Common Group:

Sample No
[6063-128-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.4167	.00465	.29619	.31309	.00544	.14195	.02301
N=2	5.3124	.00342	.27531	.30058	.00535	.13112	.02156
N=3	5.3174	.00259	.26068	.29031	.00524	.12790	.02078
N=4	5.6081	.00293	.28193	.30670	.00535	.13320	.02117
Ave.	5.4136	.00340R	.27853R	.30267	.00534	.13354R	.02163R

	Cr	Ti
N=1	.00160	.01070
N=2	.00110	.01113
N=3	.00093	.01063
N=4	.00095	.01078
Ave.	.00114R	.01081