

SMC
Cont.
Group:

AN=5 TAN=229

23 February 2023 08:34

6000

Common Group:

Sample No
[6063-138-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.2400	.00509	.32546	.36113	.00551	.16032	.02932
N=2	5.4637	.00433	.32814	.36025	.00543	.16008	.02770
N=3	5.4000	.00462	.33258	.37023	.00546	.16703	.02811
N=4	5.4007	.00407	.31621	.35633	.00538	.15502	.02713
Ave.	5.3761	.00453R	.32560	.36199	.00544	.16061	.02806

	Cr	Ti
N=1	.00180	.01489
N=2	.00109	.01365
N=3	.00128	.01313
N=4	.00091	.01369
Ave.	.00127R	.01384R