

SMC
Cont.
Group:

AN=11 TAN=219

23 December 2022 08:52

6000

Common Group:

Sample No
[6061-122-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.8141	.27575	.71230	.97424	.00554	.18073	.01941
N=2	6.2032	.26626	.69330	.96468	.00555	.17472	.01937
N=3	6.2896	.26608	.69109	.96585	.00552	.17313	.01903
N=4	6.2727	.27734	.71446	.99253	.00555	.17757	.01888
Ave.	6.1449	.27136	.70279	.97432	.00554	.17654	.01917

	Cr	Ti
N=1	.07793	.01777
N=2	.07756	.01777
N=3	.07802	.01871
N=4	.07699	.01810
Ave.	.07762	.01809