

SMC  
Cont.  
Group:

AN=31 TAN=226

30 May 2023 11:08

6000

Common Group:

Sample No  
[ 6061-176-3

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.8515	.28669	.73365	1.0146	.00601	.20428	.02311
N=2	5.9907	.27226	.70033	.98340	.00585	.19215	.02219
N=3	6.2165	.27887	.71536	.99632	.00587	.19468	.02182
N=4	6.4246	.27960	.71977	.99600	.00579	.19482	.02151
Ave.	6.1208	.27936	.71728	.99758	.00588	.19648	.02216

	Cr	Ti
N=1	.13020	.01536
N=2	.13143	.01665
N=3	.13053	.01439
N=4	.12948	.01348
Ave.	.13041	.01497R