

SMC  
Cont.  
Group:

AN=10 TAN=361

07 June 2023 10:48

6000

Common Group:

Sample No  
[ 6063-183-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.8491	.01317	.38583	.47321	.00557	.16690	.04109
N=2	5.9751	.01321	.39693	.48671	.00560	.17210	.04136
N=3	5.9730	.01274	.38189	.47322	.00552	.16432	.04056
N=4	6.0556	.01317	.38631	.47597	.00558	.16432	.04059
Ave.	5.9632	.01307	.38774	.47728	.00557	.16691	.04090

	Cr	Ti
N=1	.00707	.01381
N=2	.00693	.01494
N=3	.00701	.01696
N=4	.00687	.01583
Ave.	.00697	.01539R