

SMC
Cont.
Group:

AN=10 TAN=265

06 December 2022 15:32

6000

Common Group:

Sample No
[6063-112-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.1406	.23635	.62032	.92895	.00549	.16413	.03654
N=2	6.3606	.24103	.63103	.93279	.00551	.16774	.03591
N=3	6.7605	.23725	.62467	.92295	.00548	.16535	.03531
N=4	6.4663	.23560	.61386	.94515	.00551	.16420	.03584
Ave.	6.4320	.23756	.62247	.93246	.00550	.16536	.03590

	Cr	Ti
N=1	.18479	.02353
N=2	.18258	.02358
N=3	.18207	.02337
N=4	.18410	.02294
Ave.	.18339	.02335