

SMC
Cont.
Group:

AN=12 TAN=55

23 June 2023 10:55

6000

Common Group:

Sample No
[6063-194-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.9772	.01526	.38587	.47990	.00533	.16483	.03923
N=2	6.2627	.01586	.38747	.47316	.00533	.16606	.03890
N=3	6.2355	.01546	.37779	.46973	.00536	.16611	.03953
N=4	6.3940	.01532	.39462	.48821	.00533	.16838	.03950
Ave.	6.2173	.01547	.38644	.47775	.00534	.16635	.03929

	Cr	Ti
N=1	.00715	.01343
N=2	.00725	.01503
N=3	.00736	.01326
N=4	.00708	.01274
Ave.	.00721	.01362R