

SMC
Cont.
Group:

AN=15 TAN=223

22 February 2023 09:07

6000

Common Group:

Sample No
[6063-138-2

]

| | Al | Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn |
|------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| N=1 | 5.9048 | .00413 | .40953 | .46693 | .00537 | .17123 | .03813 |
| N=2 | 5.4405 | .00570 | .39296 | .46782 | .00540 | .16545 | .03963 |
| N=3 | 5.6652 | .00490 | .38715 | .46272 | .00555 | .16705 | .03930 |
| N=4 | 6.2354 | .00347 | .38258 | .46328 | .00523 | .15876 | .03780 |
| Ave. | 5.8115R | .00455R | .39305 | .46519 | .00539 | .16562 | .03872 |

| | Cr | Ti |
|------|---------|--------|
| N=1 | .00073 | .01131 |
| N=2 | .00157 | .01204 |
| N=3 | .00121 | .01221 |
| N=4 | .00064 | .01221 |
| Ave. | .00104R | .01194 |