

SMC
Cont.
Group:

AN=15 TAN=26

28 February 2023 09:05

6000

Common Group:

Sample No
[6063-141-2]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.6233	.00557	.38898	.46901	.00525	.15667	.03761
N=2	6.5002	.00504	.39191	.47408	.00518	.16164	.03727
N=3	6.7112	.00497	.39574	.47807	.00518	.16359	.03729
N=4	6.7864	.00456	.38470	.47229	.00515	.15659	.03715
Ave.	6.6552	.00503R	.39033	.47336	.00519	.15962	.03733

	Cr	Ti
N=1	.00133	.01221
N=2	.00111	.01134
N=3	.00112	.01159
N=4	.00116	.01247
Ave.	.00118R	.01190