

SMC
Cont.
Group:

AN=14 TAN=209

30 May 2023 10:25

6000

Common Group:

Sample No
[6061-176-2

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.8688	.26305	.69768	.97366	.00617	.19325	.02381
N=2	5.8467	.26311	.68977	.96971	.00631	.18934	.02412
N=3	5.8394	.24967	.65244	.93286	.00619	.18012	.02450
N=4	5.4048	.25100	.65192	.93102	.00626	.18325	.02499
Ave.	5.7399	.25671	.67295	.95181	.00623	.18649	.02436

	Cr	Ti
N=1	.13346	.01480
N=2	.13284	.01419
N=3	.13545	.01673
N=4	.13598	.01692
Ave.	.13443	.01566R