

SMC
Cont.
Group:

AN=8 TAN=19

28 February 2023 08:37

6000

Common Group:

Sample No
[6063-141-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.0979	.00592	.35437	.39085	.00518	.16355	.02738
N=2	5.9832	.00572	.33849	.38521	.00517	.15743	.02737
N=3	5.9077	.00653	.36560	.40332	.00527	.16599	.02744
N=4	6.2423	.00639	.35683	.38442	.00524	.16702	.02704
Ave.	6.0578	.00614R	.35382	.39095	.00522	.16350	.02731

	Cr	Ti
N=1	.00169	.01265
N=2	.00173	.01425
N=3	.00164	.01027
N=4	.00163	.01374
Ave.	.00167	.01273R