

SMC
Cont.
Group:

AN=5 TAN=368

08 June 2023 10:10

6000

Common Group:

Sample No
[6063-184-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.9279	.01325	.32071	.36749	.00547	.14489	.02937
N=2	5.9261	.01339	.32953	.37928	.00551	.15077	.02988
N=3	6.0656	.01401	.34314	.38540	.00554	.15779	.02977
N=4	5.9353	.01381	.33726	.38846	.00557	.15259	.02975
Ave.	5.9637	.01361	.33266	.38016	.00552	.15151	.02969

	Cr	Ti
N=1	.00657	.01664
N=2	.00659	.01548
N=3	.00644	.01425
N=4	.00633	.01379
Ave.	.00648	.01504R