

SMC
Cont.
Group:

AN=5 TAN=213

22 February 2023 08:31

6000

Common Group:

Sample No
[6063-138-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.5454	.00530	.32828	.34996	.00556	.15306	.02739
N=2	5.7148	.00421	.33769	.36653	.00542	.16189	.02711
N=3	5.8374	.00484	.32759	.35335	.00541	.15449	.02696
N=4	5.9034	.00438	.33069	.35941	.00548	.15536	.02675
Ave.	5.7503	.00468R	.33106	.35731	.00547	.15620	.02705

	Cr	Ti
N=1	.00099	.01250
N=2	.00094	.01183
N=3	.00080	.01272
N=4	.00063	.01196
Ave.	.00084R	.01225