

SMC
Cont.
Group:

AN=7 TAN=178

10 March 2023 08:35

6000

Common Group:

Sample No

[

]

| | Al | Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| N=1 | 5.2108 | .17786 | .46906 | .64026 | .00604 | .16674 | .03163 |
| N=2 | 5.2959 | .18147 | .47706 | .63918 | .00563 | .17118 | .03182 |
| N=3 | 5.6051 | .17934 | .47234 | .64076 | .00556 | .16473 | .03058 |
| N=4 | 5.5692 | .18579 | .48780 | .65449 | .00550 | .17252 | .03094 |
| Ave. | 5.4203 | .18112 | .47657 | .64367 | .00568 | .16879 | .03124 |

| | Cr | Ti |
|------|--------|---------|
| N=1 | .08101 | .01583 |
| N=2 | .08149 | .01711 |
| N=3 | .08033 | .01695 |
| N=4 | .08057 | .01782 |
| Ave. | .08085 | .01693R |