

SMC  
Cont.  
Group:

AN=8 TAN=53

19 May 2023 08:43

6000

Common Group:

Sample No  
[6063-170-1

]

|      | Al     | Cu     | Si     | Mg     | Zn     | Fe      | Mn     |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| N=1  | 6.0638 | .00613 | .37831 | .38662 | .00557 | .17403  | .02632 |
| N=2  | 6.3983 | .00596 | .37189 | .38133 | .00556 | .17112  | .02625 |
| N=3  | 6.3629 | .00599 | .36022 | .37611 | .00561 | .16911  | .02647 |
| N=4  | 6.1990 | .00626 | .35078 | .38029 | .00560 | .14923  | .02649 |
| Ave. | 6.2560 | .00608 | .36530 | .38109 | .00558 | .16587R | .02638 |

|      | Cr      | Ti     |
|------|---------|--------|
| N=1  | .00222  | .01323 |
| N=2  | .00209  | .01309 |
| N=3  | .00225  | .01266 |
| N=4  | .00243  | .01260 |
| Ave. | .00225R | .01290 |