

SMC
Cont.
Group:

AN=7 TAN=239

21 July 2023 10:19

6000

Common Group:

Sample No
[6063-208-1

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	5.4546	.01564	.35676	.41645	.00535	.14653	.03182
N=2	6.0100	.01530	.36244	.41570	.00526	.14985	.03071
N=3	6.0162	.01528	.35165	.41310	.00529	.14592	.03077
N=4	5.9733	.01464	.34415	.40252	.00531	.14277	.03046
Ave.	5.8635	.01521	.35375	.41194	.00530	.14627	.03094

	Cr	Ti
N=1	.00601	.01116
N=2	.00551	.01173
N=3	.00561	.01171
N=4	.00553	.01255
Ave.	.00566	.01179R