

SMC
Cont.
Group:

AN=9 TAN=205

13 March 2023 13:23

6000

Common Group:

Sample No

[

]

	Al	Cu	Si	Mg	Zn	Fe	Mn
N=1	6.5120	.27279	.68137	.95331	.00540	.17992	.02893
N=2	6.3989	.27650	.69139	.96145	.00538	.18591	.02871
N=3	6.4170	.27591	.68564	.95183	.00546	.18390	.02976
N=4	6.2891	.27231	.67837	.95119	.00541	.18215	.02923
Ave.	6.4042	.27438	.68419	.95445	.00542	.18297	.02916

	Cr	Ti
N=1	.06611	.01611
N=2	.06575	.01582
N=3	.06623	.01648
N=4	.06564	.01596
Ave.	.06593	.01609