

вул.Савецкая 139-7  
225304 г.Кобрын Брэсцкай вобл.  
Рэспубліка Беларусь,  
Факс./факс: 10375 (01642) 2-76-54,  
Тел./тел. 10375 (01642) 2-18-02  
E-mail: info\_ptf@ruchaika.by



ул. Советская 139-7,  
225304 г. Кобрин Брестской обл.,  
Республика Беларусь,  
Факс./факс: 10375 (01642) 2-76-54,  
Тел./тел. 10375 (01642) 2-18-02  
E-mail: info\_ptf@ruchaika.by

Сертификат качества  
Материал тентовый  
по ТУ ВУ 200048573.189-2015

Наименование показателей	МТ-650, МТ1-650; МТ2-650	
	Норма	Факт
1.Масса 1м <sup>2</sup> ,г	650±32	640-655
2.Ширина, см	(250-320)±2,5	250,0
3.Материал покрытия		ПВХ
4.Материал основы		Полизфир
5. Переплетение, N <sup>0</sup> /см		9×9
6. Нити, дтекс		1130
7.Цвет		Широкая цветовая гамма
8.Дополнительные отделки		Без лака, односторонняя, двухсторонняя лакировка
9.Толщина, мм	0,56±0,05	0,53 – 0,54
10.Разрывная нагрузка полоски материала (20x100) мм, Н, не менее		
-в продольном направлении	1000	1100 – 1300
-в поперечном направлении	750	1000 – 1100
11.Удлинение при разрыве, %, не менее		
-в продольном направлении	15	19,0 – 23,0
-в поперечном направлении	15	25,0 – 29,0
12.Сопротивление раздиранию, Н, не менее		
-в продольном направлении	250	250 – 290
-в поперечном направлении	250	250 – 280
13.Устойчивость к многократному изгибу, килоциклы, не менее	100	100 – 170
14.Огнеопасность, мм/мин, не более	100	трещины отсутствуют не огнеопасный
15.Водопроницаемость, ч, не менее	24	24 капли воды на поверхности не обнаружены
16.Прочность сварного шва на сдвиг, кН, не менее		
-в продольном направлении	0,60	0,90 – 1,0
-в поперечном направлении	0,50	0,80 – 0,90
17.Светостойкость, баллы, не менее	6 не допускается изменений внешнего вида и цвета	6
18.Устойчивость к действию бензина и масел	устойчив	устойчив
19.Температурные пределы	-30° +70°	-30° +70°
20.Адгезия, Н/50мм, не менее	80	80-100

Указанные технические данные базируются на основе полученных средних показателей. Данный сертификат качества с предложенными показателями не освобождает покупателя от тестирования материала для его предполагаемого применения.

Заместитель директора по производству  
ОАО «Ручайка»



И.П.Шиш